

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Hinweis:

* Hautbildungszeit.

Allgemeines:

Die Anpassungsfähigkeit der flüssigen bzw. pastösen Flächendichtungen löst nahezu jedes Dichtproblem. LOCTITE-Flächendichtung niedrigfest, 97990-573... Beständig gegen die meisten Schmier- und Hydrauliköle, Benzin, Dieselmotorenstoffe und Wasser. Ergibt 100% Oberflächenkontakt, dadurch absolute Dichtheit. Ersetzt dünne Papierdichtungen bei Getriebegehäusen, Wasser- und Kraftstoffpumpen, Thermostatgehäusen, u.v.a. LOCTITE-Flächendichtung demontierbar, 97990-5203/300 Sehr gut demontierbar; kann als Film abgezogen werden. Schnelle Aushärtung. Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C. LOCTITE-Flächendichtung dauerelastisch, 97990-5910/300 Für nicht verwindungssteife Flansche und für Kunststoff/Kunststoff- und Metall/Kunststoff-Kombinationen.



Flächendichten

Artikelübersicht

Bestellnummer	Gebinde	Intern. Kenn-Nr.	Aushärtensystem	Viskosität m Pa · s	Handfestigkeit	Endfestigkeit Std.	Zugfestigkeit N/mm ²	Zugscherfestigkeit N/mm ²	Klebspalt mm
97990-5730050	50 ml Flasche	573	anaerob	5000-10000	9 Std.	72	2-8	0,5-1,5	bis 0,1
97990-5730250	250 ml Tube	573	anaerob	5000-10000	9 Std.	72	2-8	0,5-1,5	bis 0,1
97990-5731000	1000 ml Dose	573	anaerob	5000-10000	9 Std.	72	2-8	0,5-1,5	bis 0,1
97990-5203300	300 ml Kartusche	5203	anaerob	10000-30000	10 Min.*	72	2-6	1-4	bis 0,25
97990-5910300	300 ml Kartusche	5910	Luftfeuchtigkeit	pastös	20 Min.*	2,5 mm / 24 Std.*	2-7	0,9-1,4	>0,3