

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



**Beschreibung**

**Hinweis:**

Die Aktivatoren werden in Gebinden von 500 ml-Sets geliefert.

**Allgemeines:**

Zur Aushärtung von Cyanacrylat (CA)-Klebstoffen und anaerob aushärtenden Klebstoffen bei passiven Werkstoffen werden für eine schnelle und vollständige Aushärtung Aktivatoren eingesetzt. Dabei wird der flüssige Aktivator vor der Auftragung des Klebstoffes auf eine oder beide Fügeflächen aufgebracht.

Artikelübersicht

Bestellnummer	Aktivator-Typ	Intern. Kenn-Nr.	Offene Zeit	Trägermittel	Anwendung
97990-7025000	CA-Aktivator (vorher)	7025	24 Std.	Heptan	Beschleuniger zur vorherigen Auftragung
97990-7113000	CA-Aktivator (nachher)	7113	24 Std.	Heptan	Aktivator zur nachträglichen Auftragung für die Aushärtung noch flüssigen Cyanacrylat-Klebstoffes
97990-7386000	Aktivator für 3298	7386	1 Std.	Heptan	Nur eine Seite aktivieren
97990-7471000	Aktivator T für anaerobe Produkte	7471	30 Tage	Aceton/ Isopropanol	Beschleuniger, kann beidseitig aufgetragen werden
97990-7649000	Aktivator N für anaerobe Produkte	7649	30 Tage	Aceton	Kann auf beiden Seiten der Fügeiteile aufgetragen werden